

DRUHY KARBID-WOLFRAMOVÝCH MATERIÁLŮ VHODNÝCH PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

	jakost	tvrdost (RA)	pevnost (kg/mm²)	užití	poznámka
P	P10	< 92,5	< 150	ocel litinová ocel temperovaná litina	dlouhé špony
	P20	92,0	180		
	P25	91,0	200		
	P40	89,0	230		
M	M10	92,5	180	ocel, litinová ocel, litiny, austenitické oceli	středně dlouhé špony
	M20	92,0	190		
	M40	89,0	250		
K	K10	92,5	180	litiny, grafit, měď, hliník, sklo, dřevo	krátké špony
	K20	91,5	200		
	K30	90,0	220		